

PRIMER WP 102

Водоразбавляемая
белая грунтовка



Описание продукта

Используется для наружных и внутренних работ, быстро высыхает, обладает хорошей укрывной способностью и адгезионными свойствами. Грунтовку необходимо покрывать защитным финишным слоем, рекомендуется нанесение эмали **TALATU PAINT WF 502**.



Влагозащита



УФ-фильтр



Паропроницае-
мость

Применение

Применяется для грунтования строганых и тонкопиленых наружных облицовочных досок, деревянных фасадов, элементов деревянных зданий, фанеры и прочих изделий из древесины, используемых в условиях открытой атмосферы.

Ключевые особенности

- ▶ Образует укрывистое покрытие
- ▶ Заполняет поры древесины
- ▶ Улучшает адгезию финишных ЛКМ
- ▶ Рекомендуется однослойное нанесение
- ▶ Необходимо покрывать защитным слоем финишной эмали

Технические характеристики:

Внешний вид, цвет	материал белого цвета
Сухой остаток	35%
Время высыхания	2–3 часа



Рекомендации по использованию

Влажность древесины перед нанесением	не более 18%
Минимальная температура нанесения	+5 °C
Метод нанесения	распыление, кисть
Расход (1 слой)	7-9 м ² /л



Воздушное распыление



Безвоздушное и комбинированное распыление



Кисть

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность древесины должна быть ниже 18%. Перед окрашиванием рекомендуется шлифование древесины абразивом P80-120.

Для защиты от биопоражений необходима предварительная обработка поверхности составом **TALATU WOOD ANTISEPT WP 201**



Биозащита



Схема покрытия

1 слой — TALATU WOOD ANTISEPT WP 201, расход 125 г/м²

2 слой — TALATU PRIMER WP 102, расход 125 г/м²

3 слой — TALATU PAINT WF 502, расход 150 г/м²

4 слой — TALATU PAINT WF 502, расход 150 г/м²

