

Тип	Водно-дисперсионная колеруемая полиакриловая краска
Применение	Для внутренних работ
Назначение	Для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, с нормальной и повышенной влажностью, для коридоров, кухонь, ванных комнат, по бетонным, оштукатуренным, шпатлеванным поверхностям, гипсокартону, стеклообоям

Технические характеристики

Теоретический расход, м ² /л	11 на один слой, краску следует наносить в два слоя, практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия
Массовая доля нелетучих веществ, %	54*
Плотность, г/см ³	1,26*
Значение pH	8,0-9,0
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,013" - 0,019")
Совместимость при ремонтном окрашивании	Старые прочные покрытия из водно-дисперсионных и алкидных красок
Время высыхания до перекрывтия при 20°C, час, не более	2, при пониженной температуре и высокой влажности продолжительность межслойной сушки необходимо увеличить
Степень блеска покрытия (60°)	20 (полуматовое)
Класс стойкости к мокрому истиранию	1
Цвет	Колеруемая краска. База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку). Колеровать пигментными пастами системы TalaTint 1000. Доступна колеровка по каталогам «NCS S», «RAL» и другим. Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки
Хранение и транспортирование	При температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей
Тара	0,9л; 2,7л; 9л

*Данные приведены для неколерованной краски базы «А»

Инструкция по применению

Подготовка поверхности	Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию. Нанести грунтовку TALAALMI согласно инструкции по применению. Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающейся краски, шпатлевать и шлифовать. Покрытия из алкидных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нанести грунтовку TALAALMI на впитывающие поверхности
Условия при выполнении работ	Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%
Окрашивание	Краску разбавить чистой водой до малярной вязкости, но не более, чем на 10% по объему, перемешать до однородного состояния. При нанесении безвоздушным распылением – разбавлять при необходимости.
Состав	Вода, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, наполнители, добавки
Очистка инструментов	Сразу по окончании работ теплой водой с моющим средством
Уход за покрытием	Покрытие высыхает за 24 часа. Очищать от пыли мягкой сухой щеткой или влажной губкой через 30 суток после окрашивания, выдерживает многократную влажную уборку с бытовыми моющими средствами, в том числе хлорсодержащими.
Охрана труда	Краска пожаровзрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (800) 505-98-88, e-mail: company@talatu.com

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com

Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды