

PRIMER WPA 200

Водоразбавляемая
лессирующая грунтовка



Описание продукта

Используется для наружных и внутренних работ, состав не создает видимой пленки на поверхности. Легко и равномерно наносится, глубоко проникает, подчеркивает структуру древесины. Грунтовку необходимо покрывать защитным финишным слоем, рекомендуется нанесение лака **TALATU TOPCOAT WF 610**.



Влагозащита



УФ-фильтр



Паропроницае-
мость

Применение

Для грунтования деревянных окон, наружных дверей, деревянных фасадов, погонажных изделий, клеёных деревянных конструкций и прочих изделий из дерева.

Ключевые особенности

- ▶ Сохраняет структуру древесины
- ▶ Образует тонкопленочное покрытие
- ▶ Высокая скорость сушки покрытия
- ▶ Улучшает адгезию финишных ЛКМ
- ▶ Рекомендуется однослойное нанесение
- ▶ Необходимо покрывать защитным финишным слоем

Технические характеристики:

Внешний вид, цвет	Прозрачный материал (колеруется в лессирующие оттенки)
Сухой остаток	10%
Время высыхания	1–2 часа



Рекомендации по использованию

Влажность древесины перед нанесением	не более 18%
Минимальная температура нанесения	+5 °C
Метод нанесения	распыление, кисть, окунание, облив
Расход (1 слой)	7-10 м²/л



Воздушное распыление



Окунание



Кисть



Облив

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность древесины должна быть ниже 18%. Перед окрашиванием рекомендуется шлифование древесины абразивом Р80-120.

Для защиты от биопоражений необходима предварительная обработка поверхности составом **TALATU WOOD ANTISEPT WP 201**.



Возможность колеровки



Схема покрытия

- 1 слой — TALATU WOOD ANTISEPT WP 201, расход 125 г/м²
- 2 слой — TALATU PRIMER WPA 200, расход 125 г/м²
- 3 слой — TALATU TOPCOAT WF 610, расход 150 г/м²
- 4 слой — TALATU TOPCOAT WF 610, расход 150 г/м²

