

PRO PRIMER под KM0

ТУ 20.30.11-181-93296022-2025

Тип

Грунтовка под краску INTERIOR KM0 и FAÇADE SILICATE PRO

Грунтовка специальная водно-дисперсионная силикатная.

Применение

Для наружных и внутренних работ

Назначение

Для обязательного грунтования гипсовых поверхностей под окрашивание силикатными красками, а также при необходимости других минеральных поверхностей (штукатурные растворы, бетон, цементно-волоконные плиты), гипсокартона под окрашивание силикатными красками.

Выравнивает и уменьшает впитывающую способность окрашиваемой поверхности, снижает непроизводительные потери краски.

Не применять под покрытие полимерными красками.

Технические характеристики

Теоретический расход,
м²/л

До 10 на гладкие чистые сухие поверхности

Массовая доля
нелетучих веществ, %

48

Плотность, г/см³

1,35

Значение pH

11-12

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Валик, кисть, безвоздушное распыление

Время высыхания до
перекрытия при 20°C,
час, не более

2

Нанесение финишного
покрытия

Загрунтованную поверхность можно окрашивать через 2-3 часа при нормальных условиях. При пониженной температуре и высокой влажности – на следующий день.

Блеск покрытия

Не нормируется

Цвет

Не нормируется

Хранение и
транспортирование

При температуре от плюс 5 °C до плюс 35 °C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 2 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозить ведра плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей.

Тара

10л

Подготовка поверхности	Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию. Ремонтируемые поверхности расчистить полностью от старых покрытий, шпатлевать и шлифовать. Старую побелку удалить полностью. Не допускается применение готовых шпатлевок на полимерном связующем. Внимание! Окрашенные, стеклянные, керамические поверхности, не подлежащие грунтованию, тщательно защитить от случайного попадания грунтовки во избежание их повреждения.
Условия при выполнении работ	Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, грунтовки и обрабатываемой поверхности должны быть примерно одинаковыми и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%
Грунтование	Грунтовка поставляется готовой к применению и не требует разбавления. При переливе используйте пластмассовую тару, не применять оцинкованные и эмалированные ведра. Грунтовку перемешать до однородного состояния, наносить кистью, валиком или распылением.
Состав	Вода, наполнители, жидкое стекло, стабилизирующие добавки
Очистка инструментов	Сразу по окончании работ теплой водой с моющим средством
Охрана труда	Грунтовка пожаровзрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Степень защиты кожи и органов зрения определяется высокой щелочностью материала. При применении обязательно использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу сразу смыть водой, смазать жирным кремом. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию.
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: company@talatu.com

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com

Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.