

Быстро сохнет,
без запахаДля деревянных
и бетонных полов

Износостойкая

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

20 (полуматовое)

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

47 %

ПЛОТНОСТЬ1,2 г/см³**НОРМА РАСХОДА**10 м²/л в 1 слой**РАЗБАВИТЕЛЬ**

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯКисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,019")**МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА**

24 часа при +20 °C

БАЗАА (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)**СОВМЕСТИМОСТЬ**

Поверх прочных покрытий из водно-дисперсионных и алкидных красок

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИПигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»**СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °C до +35 °C
в не вскрытой банке. Не нагревать.**1 КЛАСС** стойкости к мокрому истиранию

0,9 л | 2,7 л | 9 л | 18 л*

* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ

Колеруемая полуматовая эмаль для пола, для внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для окрашивания деревянных и бетонных полов в помещениях, а также деревянной мебели и изделий с высокими требованиями к износостойкости покрытия, кроме детских игрушек и поверхностей, контактирующих с продуктами питания.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, диоксид титана (База А), наполнители, добавки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**1. Подготовка поверхности**

Новые деревянные поверхности очистить от загрязнений, удалить смолу, загрунтовать WOOD FACADE AQUA PRIMER, просушить, зашпатлевать неровности, отшлифовать, удалить пыль. Новые бетонные поверхности выдержать до окрашивания не менее одного месяца, очистить от жировых загрязнений, шлифовать, удалить пыль, не грунтовать. Подходит для нанесения на старые прочные покрытия из алкидных и акриловых водно-дисперсионных красок после тщательного шлифования и обезжиривания.

2. Условия выполнения работ

Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, эмали и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой в пределах от +10 °C до +25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

На первый слой эмаль разбавить чистой водой на 10% по объему, перемешать до однородного состояния. При окрашивании следующим слоем эмаль разбавлять до малярной вязкости, но не более, чем на 10%. На полы эмаль наносить кистью или валиком, при окрашивании мебели допускается нанесение безвоздушным распылением.

4. Уход за покрытием

Покрытие выдерживает многократную влажную уборку с нейтральными моющими средствами без абразивных материалов через месяц после нанесения. В первые две недели избегайте значительных нагрузок на покрытие, перемещения тяжелой мебели. Беречь покрытие от попадания концентрированных спиртовых растворов.