

RUUSU

ТУ 20.30.11-076-93296022-2023

Износостойкая эмаль для полов

Тип	Водно-дисперсионная полиуретановая эмаль по дереву и бетону
Применение	Для внутренних работ
Назначение	Для окрашивания деревянных и бетонных полов в помещениях, а также деревянной мебели и изделий с высокими требованиями к прочности и износостойкости покрытия. Допустимо окрашивание ламината. Подходит для окрашивания деревянных плинтусов. Не применимо для окрашивания пластиковых плинтусов и молдингов.

Технические характеристики

Теоретическая кроющая способность, м ² /л	10 на гладкие подготовленные поверхности, краску следует наносить в два слоя, практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия
Массовая доля нелетучих веществ, %	45*
Плотность, г/см ³	1,21*
Значение pH	8,0-9,0
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Шпатель, кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,013"-0,019")
Время высыхания до перекрывания при 20°C, час, не более	При окрашивании мебели и штучных изделий из древесины – через 2-3 часа с последующей выдержкой до полного высыхания При окрашивании полов – через 24 часа
Совместимость при ремонтном окрашивании	Эмалью RUUSU можно окрашивать старые прочные покрытия из водно-дисперсионных акриловых и полиуретановых красок для пола. Не наносить поверх красок для стен и потолков.
Степень блеска покрытия (60°)	50 (полуглянцевое)
Класс стойкости к мокрому истиранию	1
Цвет	Колеруемая эмаль. База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку). Колеровать пигментными пастами системы TalaTint 1000. Доступна колеровка в отдельные цвета по каталогам «NCS S», «RAL» и каталогам цветов для пола. Изготовитель допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
Хранение и транспортирование	При температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей.
Тара	0,9л; 4,5л

*Данные приведены для неколерованной краски базы «А»

Инструкция по применению

Подготовка поверхности	Новые деревянные поверхности очистить от загрязнений, удалить смолу, зашпательовать неровности, отшлифовать, удалить пыль. Новые бетонные поверхности выдержать до окрашивания не менее одного месяца, очистить от загрязнений, шлифовать, удалить пыль, не грунтовать. Ламинат. Перед нанесением проверить совместимость на небольшом участке. Ремонтное окрашивание. Старое покрытие шлифовать, удалить отслаивающиеся участки, промыть водой, оставить до полного высыхания.
Условия при выполнении работ	Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, эмали и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.
Окрашивание	Краску разбавить чистой водой до малярной вязкости, но не более, чем на 10% по объему, перемешать до однородного состояния. При нанесении безвоздушным распылением – разбавлять при необходимости. На бетонные полы наносить кистью или валиком. При окрашивании мебели и штучных изделий допускается нанесение безвоздушным распылением. Деревянные полы: нанести первый слой разбавленной на 10% краской тонким слоем, на паркет – стальным шпателем или синтетической кистью, на дощатые полы – синтетической кистью. На следующий день удалить ворс шлифованием, убрать пыль. Нанести еще 2-4 тонких слоя до укрывистости. Для ускорения высыхания обеспечить проветривание, ходить по свежему покрытию в мягкой обуви на тканевой или войлочной основе. Несколько тонких слоев образуют покрытие с максимальной прочностью по сравнению с двухслойным нанесением.
Состав	Водная дисперсия полиуретанового сополимера, диоксид титана (База А), наполнители, вода, добавки
Очистка инструментов	Инструменты очищать промывкой теплой водой с моющим средством сразу по окончании работ
Уход за покрытием	Покрытие выдерживает многократную влажную уборку с бытовыми моющими средствами, в том числе хлорсодержащими через месяц после нанесения. В первые две недели избегайте значительных нагрузок на покрытие, перемещения тяжелой мебели.
Охрана труда	Эмаль пожаровзрывобезопасна, обладает специфическим запахом полиуретановой дисперсии. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibilизирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении обеспечить проветривание помещения, использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию.
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (800) 505-98-88, e-mail: company@talatu.com

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com

Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.